

KARTA TECHNICZNA

CERA PER STUCCO

Właściwości techniczne

CERA PER STUCCO to dekoracyjny воск w postaci pasty, stworzony w celu podkreślenia połysku stiuku. Dzięki prostej i szybkiej aplikacji pacą, przy jednej warstwie, pozwala na uzyskanie doskonałych efektów marmurowych z zachowaniem efektów obróbki i naturalności stiuku, na który jest nakładany. Zawarte w nim dodatki ułatwiają jego nakładanie i polerowanie. Воск do Stiuku zabezpiecza powierzchnię, na którą jest nakładany i sprawia, że jest odporna na ścieranie. O niskim poziomie zapachu, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

Obszary zastosowania

Polerowanie i zabezpieczanie ścian oraz wyposażenia wnętrz stiukami dekoracyjnymi.

Przygotowanie podłoża

Odczekać co najmniej 6-8 godzin po nałożeniu ostatniej warstwy stiuku lub przynajmniej do czasu, gdy stiuk całkowicie wyschnie.

Sposób zastosowania

Nałożyć równomiernie za pomocą pacy (szpachelki ze stali nierdzewnej) jedną warstwę CERA PER STUCCO. W celu uwydatnienia ostatecznego połysku, po 24 godzinach można wypolerować ściereczką wełnianą.

Charakterystyka techniczna: nakładanie

Rozcieńczanie: Gotowy do użycia.

Wydajność: 80/100 m²/l.

Narzędzia: Pace ze stali nierdzewnej firmy OIKOS.

Podłoża: Stiuki dekoracyjne na bazie wapna gaszonego.

Temperatura nakładania: +5°C ÷ +36°C (przy wilgotności względnej nie większej niż 80%)

Czas osiągnięcia suchości dotykowej: 1 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)

Czas osiągnięcia suchości całkowitej: 20 ÷ 24 dni (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)

Czyszczenie narzędzi: Woda

Charakterystyka techniczna: produkt

Skład:	Na bazie wosków szlachetnych i wody.
Ciężar właściwy:	0,97 kg/l +/- 3%
Lepkość:	Pasta.
Temperatura przechowywania:	+5°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem.
Reakcja na ogień:	brak, jeśli produkt jest nakładany na podłoża niepalne; materiał na bazie wody, po wyschnięciu tworzy powłokę o grubości poniżej 0,600 mm
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE:	
Klasa przynależności:	A/i; LZO: 70 g/l (maksymalnie);
Limit fazy I (od 1.1.2007):	300 g/l. Limit fazy II (od 1.1.2010): 200 g/l
Kolory:	Przezroczysty bezbarwny
Opakowanie:	1 litr.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie zawiera metali ciężkich takich jak chrom czy ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie występują niebezpieczne polimeryzacje. Produkt nie jest substancją niebezpieczną, jeśli jest stosowany w odpowiedni technicznie sposób. Sugerowane są typowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z farbami na bazie wody. Podczas przechowywania i przenoszenia nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności; pojemniki, pozostałości i wszelkie wycieki zebrane przy użyciu obojętnych materiałów chłonnych, takich jak: piasek, ziemia, itp., należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transport musi odbywać się zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Uwagi

Spółka Oikos sp. z o.o. gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i naukową.

Niezależnie od powyższego, Oikos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty uzyskane przy użyciu swojego produktu, ponieważ metody stosowania są poza jej kontrolą i/lub weryfikacją. Dlatego zalecamy sprawdzenie przydatności każdego produktu do konkretnego przypadku.