

KARTA TECHNICZNA **FLEXIGRAP GŁADKA**

Właściwości techniczne

FLEXIGRAP GŁADKA to gładka farba podkładowa o doskonałej adhezji na bazie wody. Nie ma sobie równych, ponieważ gwarantuje doskonałą wydajność oraz łatwość nakładania. Jest bezkompromisowym i ekologicznym wyborem. Została opracowana z myślą o tym, by nigdy cię nie zawieść – szczególnie w najbardziej trudnych warunkach (na powierzchniach ceramicznych, plastikowych, z PVC, szkła, cegieł i płyt gipsowo-kartonowych), gdzie inne produkty mogłyby stwarzać problemy.

Flexigrap gładka przylega tam, gdzie inni nie dają rady. I daje nowe życie każdemu pomieszczeniu.

ZALETY

- Odnawiasz każdą powierzchnię, zgodnie z własnym gustem i kreatywnością.
- Zmieniasz styl pomieszczenia lub zwyczajnie je odnawiasz, bez konieczności wykonywania robót budowlanych.
- Oszczędzasz w inteligentny i łatwy sposób.
- Nie musisz rezygnować z najwyższej jakości.
- Stosujesz produkt ekologiczny o niskiej zawartości Lotnych Związków Organicznych

Zastosowanie

Powierzchnie nieporowate i o niskiej adhezji, takie jak: ceramika, blacha ocynkowana, walcowane tworzywa sztuczne, aluminium, PVC, itp. na zewnątrz i wewnątrz budynków.

W JAKICH POMIESZCZENIACH:

DOM

Łazienka/kuchnia/przedpokój/piwnica/garaż/poddasze/tawerna...

PRACA

Kuchnia na stołówce i w restauracji/sklepy/hotele/hale/działy produkcyjne/przedsiębiorstwa/magazyny...

Przygotowanie podłoża

Dokładnie wyczyścić powierzchnie, które będą malowane. Odtłuścić przy pomocy specjalnych produktów. Wygładzić drobnosiarnistym papierem ściernym.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskowo (dysza 1,3 ÷ 1,7) nałożyć jedną warstwę FLEXIGRAP GŁADKA. Po około 6 godzinach można nakładać produkty wykończeniowe.

Wykończenie

Jako wykończenie nakładać produkty z serii INTERIOR PAINT, INTERIOR DECOR, ECOSMALTI NOVALIS: NOVALIS ECOSMALTO UNIVERSALE, NOVALIS ECOSMALTO FERROMICACEO, NOVALIS ECOSMALTO METALLIZZATO

Cechy techniczne: nakładanie

Rozcieńczanie:

Pędzel lub wałek: gotowa do użycia, maks. 5% wodą pitną;

Natrysk: 5-10% wodą pitną.

Wydajność:	8-14 m ² /l na warstwę, w zależności od podłoża
Narzędzia:	Pędzel w przypadku lakierów akrylowych, wałek, natrysk (dysza 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura nakładania:	+ 05°C ÷ + 36°C (wilgotność względna maks. 80%)
Czas schnięcia w dotyku:	2-4 h (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Całkowity czas schnięcia:	36 h (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Druga warstwa:	6 h (temperatura = 20°C wilgotność względna 75%)
Czyszczenie narzędzi:	Woda

Cechy techniczne: produkt

Skład:	Specjalne żywice akrylowe w dyspersji wodnej, środki kryjące, dwutlenek tytanu, pigmenty organiczne i nieorganiczne, dodatki ułatwiające nakładanie, tworzenie się powłoki i adhezję.
Ciężar właściwy:	1,2 kg/l +/- 3%
PH:	8,5-9,5
Lepkość:	1500-2000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 obrotów/min. w 25°C)
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem.
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO), zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE:	Klasa przynależności: A/i; LZO: 50 g/l (maks.); Limity fazy II (dal 1.1.2010): 140 g/l
Kolory:	biały + kolory z palety
Opakowania:	1 – 4 – 14 litrów

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie zawiera metali ciężkich, takich jak chrom lub ołów. Nie zawiera rozpuszczalników toksycznych, aromatycznych i chlorowych. Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. Produkt nie jest niebezpieczny, pod warunkiem że jest wykorzystywany w prawidłowy sposób, zgodny ze specyfikacją techniczną. Zaleca się podejmowanie normalnych środków bezpieczeństwa przewidzianych w przypadku stosowania farb na bazie wody. W odniesieniu do magazynowania i przenoszenia nie przewidziano szczególnych zaleceń. Pojemniki, pozostałości i ewentualnie rozlany produkt należy zebrać przy pomocy chłonnych i obojętnych materiałów, takich jak piasek, ziemia, itp. Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transportować zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

Wymagania

Wyczyścić powierzchnie, które będą malowane. Odtłuścić przy pomocy specjalnych produktów. Wygładzić drobnoziarnistym papierem ściernym. Nałożyć jedną warstwę farby podkładowej typu FLEXIGRAP GŁADKA by OIKOS. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonawczymi w cenie za m², włącznie z materiałem i robocizną (rusztowania nie wliczone w koszty).

Uwagi

Spółka Oikos spa gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z posiadaną wiedzą techniczną i naukową. Pomimo tego Oikos nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty uzyskane na skutek zastosowania jej produktów, ponieważ sposób ich nakładania nie może być poddawany kontroli i/lub weryfikacji. Tym samym, zalecamy upewnienie się co do zdatności każdego, poszczególnego produktu w odniesieniu do przewidzianego zastosowania.