

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TRAVERTINO
ROMANO
FINITURA

WYKOŃCZENIE OCHRONNE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
nr EXT/tf/02
www.oikos-group.it/travertinoromano

Właściwości techniczne

TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy OIKOS to półprzezroczysta farba do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, która została stworzona do ochrony dekoracji TRAVERTINO ROMANO. Ma niezwykle wysoką wydajność i pozwala aplikatorowi podkreślić odcienie i tony żył naturalnego kamienia. TRAVERTINO ROMANO FINITURA nadaje powierzchni wodoodporność i zmywalność przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu przepuszczalności pary, chroniąc powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi i zapobiegając tworzeniu się pleśni i glonów. Produkt można barwić specjalnym TONEREM w celu uzyskania wszystkich kolorów z wzornika kolorów. Produkt ma słaby zapach, jest niepalny i przyjazny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Idealne zastosowanie

Jako wykończenie do TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS.

Przygotowanie powierzchni

Odczekać aż TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS całkowicie wyschnie.

Metoda aplikacji

TRAVERTINO ROMANO naturale.

Aby zabezpieczyć i utrzymać naturalny efekt TRAVERTINO ROMANO, nałożyć pędzlem warstwę gotowej do użycia, bezbarwnej TRAVERTINO ROMANO FINITURA. TRAVERTINO z kolorowym wykończeniem.

Nałożyć pędzlem nierozcieńczoną i bezbarwną warstwę TRAVERTINO ROMANO FINITURA, zwracając uwagę, aby produkt rozprowadzić tylko na gładkich partiach powierzchni, a nie wewnątrz wgłębień, które odtwarzają żyły kamienia naturalnego. Poczekać, aż pierwsza warstwa finitura wyschnie, a następnie przystąpić do nakładania pędzlem drugiej warstwy TRAVERTINO ROMANO FINITURA w wybranym kolorze, rozcieńczając najpierw 50% wodą. Nadmiar produktu usunąć gąbką tak, aby uzyskać jasno-ciemny efekt, spowodowany różnym stopniem wchłaniania powierzchni między obszarami gładkimi i zagłębionymi.

Wykończenie

Aby uzyskać pożądaną odcień z wzornika barw, należy zmieszać 100 ml TONERA z 1 litrem TRAVERTINO ROMANO FINITURA i dokładnie wymieszać.

Informacje o bezpieczeństwie

Produkt jest wolny od metali ciężkich takich jak ołów czy chrom. Nie zawiera toksycznych rozpuszczalników, substancji aromatycznych lub chlorków. Nie ma ryzyka wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Nie są wymagane żadne szczególne ustalenia dotyczące przechowywania, przemieszczania i transportu produktu; pojemniki, pozostałości, ewentualnie rozlany materiał należy oczyścić za pomocą obojętnego absorbentu, takiego jak piasek, gleba itp., a następnie zutylizowane zgodnie z regionalnymi i obowiązującymi wówczas przepisów krajowych. Transport musi przebiegać zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Produkt

Skład	Spojwa w dyspersji wodnej, wypełniacze o wysokim stopniu pokrycia, pigmenty na bazie dwutlenku tytanu, pigmenty organiczne i nieorganiczne, środki konserwujące i dodatki ułatwiające aplikację i tworzenie warstwy powierzchniowej.
Ciężar właściwy	1,2 kg/l $\pm$ 3% (biały)
pH	8,5 $\div$ 10
Lepkość	3000 - 5000 CPS Brookfield (RVT 20 obr./min. w temp. 25°C)
Temperatura przechowywania	+2°C $\div$ +36°C. Nie zamrażać
Reakcja na ogień	Negatywna po nałożeniu na łatwopalne powierzchnie; jest to produkt na bazie wody o grubości w stanie suchym poniżej 0,600 mm
Absorpcja wody W ₂₄	TRAVERTINO CYCLE: Współczynnik absorpcji wody w ciągu 24 godzin (UNI EN 1062-3:2001) = 0.144 kg/m ² /(t*1/2)
Przepuszczalność pary wodnej	(UNI EN ISO 7783-2) wysoka - Sd=0,008 m, μ = 74,76
Limity emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE	- Klasyfikacja: A/I - LZO: 25 g/l (maks.) - Wartości graniczne dla fazy I (od 1.1.2007 r.): 300 g/l - Wartości graniczne dla fazy II (od 1.1.2010 r.): 200 g/l
Kolor	Odcienie z wzornika barw
Opakowanie	1-4 l
Tekstura	Travertino

[tekst w j. obcym:] L'applicazione

Rozcieńczenie	1.warstwa: gotowy do użycia, 2.warstwa 50%
Wydajność	1.warstwa 15÷20 m²/l 2.warstwa 40÷50 m²/l
Narzędzia aplikacji	Pędzel, Syntetyczna gąbka firmy OIKOS
Podkłady	TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS
Temperatura stosowania	+5°C $\div$ +36°C (przy wilgotności względnej nie przekraczającej 80%)
Czas suszenia do suchości	1 $\div$ 2 h (przy wilgotności względnej 75%)
Czas suszenia do możliwości umycia	30 dni (przy wilgotności względnej 75%)
Czas suszenia - do całkowitego utwardzenia	6 $\div$ 8 h (przy wilgotności względnej 75%)
Czyszczenie narzędzi	woda
Ostrzeżenie	Chronić powierzchnię przed deszczem przez pierwsze 48 + 72 godziny po aplikacji

Specyfikacja

Dokładnie oczyścić powierzchnię. Nałożyć pierwszą warstwę gotowego do użycia FINITURA na TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS, odczekać cztery godziny do wyschnięcia, a następnie nałożyć drugą warstwę FINITURA rozcieńczonego 50% w wybranym kolorze. Usunąć nadmiar produktu przy użyciu gąbki. Całość powinna być przeprowadzona zgodnie z normami aplikacji, wg kosztu m², z uwzględnieniem materiałów i siły roboczej.

Firma Oikos S.r.l gwarantuje, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i naukową, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są poprawne. Niezależnie od wskazanych powyżej, Oikos nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane w wyniku stosowania tego produktu w takim zakresie, w jakim Oikos nie może sprawdzić ani kontrolować zastosowanej metody aplikacji. Z tego powodu zalecamy sprawdzić dokładnie, czy każdy wybrany produkt jest odpowiedni dla każdego indywidualnego zastosowania, do którego jest przeznaczony.

OIKOS
colour and
matter for
architecture



Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia ze skanem dokumentu w języku angielskim.
Magdalena Sezgin, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/30/17.
Nr Repertorium 846/2020.
Katowice, dnia 22 grudnia 2020 r.

