

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Karta Techniczna EXT/bk/02 - / -

KARTA TECHNICZNA - / -

Exterior - / -

Blankor - / -

- / - dział 1

Właściwości techniczne - / -

BLANKOR firmy OIKOS to specjalna, zwiększająca przyczepność, barwiona i wypełniająca farba gruntująca składająca się z żywic akrylowych w dyspersji wodnej oraz wypełniaczy kryjących na bazie dwutlenku tytanu. Środek ten, posiadający zdolność wnikania głęboko w podłoże, nie tylko wzmacnia ścianę, ale także ogranicza jej chłonność i zapewnia jednolite wchłanianie na całej powierzchni. Dzięki swoim właściwościom kryjącym pozwala zmniejszyć zużycie kolejnych warstw wykończeniowych. BLANKOR może być stosowany na podłożach alkalicznych, tynkach gipsowych, tynkach rustykalnych, na starych ścianach oraz na osypujących się lub bardzo chłonnych tynkach. Jest prawie bezwonny, niepalny, przyjazny dla człowieka i dla środowiska. - / -

- / - dział 2

Zakres stosowania - / -

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne. - / -

- / - dział 3

Przygotowanie podłoża - / -

Podłoże musi być dobrze osuszone i sezonowane, nowy tynk powinien być sezonowany przez co najmniej 30 dni, aby mógł nastąpić pełny proces karbonatyzacji. Oczyszczyć szczotką lub dokładnie usunąć farbę z podłoża, aby usunąć miejsca słabo związane z podłożem; w przypadku prac remontowych należy wyeliminować przyczyny podsiąkania wody i osuszyć zawilgocenia. - / -

- / - dział 4

Sposób nakładania - / -

Nałożyć jedną warstwę środka BLANKOR rozcieńczonego z 50 ÷ 80% czystej wody. Produkt można nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym (z dyszą 1,7 mm). Odczekać 6 ÷ 8 godzin przed nałożeniem produktów wykończeniowych. - / -

- / - dział 5

Warstwy wykończeniowe - / -

Produkty wykończeniowe z linii Top Exterior Line - / -

- / - dział 6

Dane techniczne: nakładanie - / -

Rozcieńczanie / Mieszanie	50 ÷ 80% w czystej wodzie
Wydajność	14 ÷ 18 m ² /l jedną warstwą w zależności od stopnia chłonności podłoża
Narzędzia	Pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (z dyszą 1,7 mm)
Temperatura nakładania	+5°C ÷ +36°C (przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%)
Czas schnięcia na dotyk	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Całkowity czas schnięcia	10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czas nałożenia kolejnej warstwy	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czyszczenie narzędzi	Wodą

- / - dział 7

Dane techniczne: produkt - / -

Skład	Żywice akrylowe w dyspersji wodnej, wypełniacze kryjące, pigmenty na bazie dwutlenku tytanu, pigmenty organiczne i nieorganiczne, środki konserwujące oraz dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.
Ciężar właściwy	1,37 kg/l +/- 3% (kolor Biały)
PH	8 ÷ 9
Lepkość	20.500 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 obr/min. w temp. 25°C)
Temperatura przechowywania	+2°C ÷ +36°C. Produkt jest wrażliwy na mróz
Reakcja na ogień	Nie występuje w przypadku, gdy produkt jest nakładany na podłoża niepalne; wyrób wodny, w stanie suchym grubość warstwy nie przekracza 0,600 mm
Odporność na rozwarstwianie i pękanie	Zgodnie z normą DIN ISO 4624, odporność na ścieranie: 1,3 N/mm ² , utrata spójności poniżej zakresu działania lakieru
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE	Kategoria: A/h; VOC: 20 g/l (maksymalnie); Limit Faza I (od 01 stycznia 2007): 50 g/l, Limit Faza II (od 01 stycznia 2010): 30 g/l
Kolory	Biały + kolory z katalogu
Opakowania	4 – 14 litrów

- / - dział 8

Dane toksykologiczne - / -

Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników. Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt stanowi substancję bezpieczną, pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób. Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych. Odnosnie przechowywania

i transportu nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności; opakowania, pozostałości oraz ewentualne ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć, takich jak: piasek, ziemia, itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi. - / -

- / - dział 9

Podsumowanie - / -

Oczyszczyć powierzchnię, usunąć ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Podłoża nowe muszą być dobrze wysuszone i sezonowane. Nałożyć jedną warstwę środka gruntującego BLANKOR firmy OIKOS. Odczekać 6 ÷ 8 godzin przed nałożeniem produktów wykończeniowych. Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami, koszt ... za m², wliczając cenę materiałów i nakładania, z wyłączeniem kosztu montażu rusztowań. - / -

Strona 1 z 2 - / -

- / - OIKOS

Karta Techniczna EXT/bk/02 - / -

Uwagi - / -

Spółka Oikos srl gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały przekazane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. - / -

Jednak firma Oikos nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za rezultat uzyskany w wyniku zastosowania jej produktu, gdyż sposób nakładania nie podlega żadnej kontroli i/lub weryfikacji ze strony firmy. - / -

Zatem zalecamy każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt ma zastosowanie w konkretnym przypadku. - / -

Strona 2 z 2 - / -

- / - OIKOS

Ja, Jagoda Hojnacka-Kordiak, tłumacz przysięgły języka włoskiego zaświadczam, że treść powyższego tłumaczenia jest zgodna z oryginałem dokumentu sporządzonego w języku włoskim.

Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2021

Numer repertorium: 457/2021

Liczba stron: 5

Pobrano wynagrodzenie: według stawki