

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Karta Techniczna fg/03 - / -

- / - OIKOS

- / - ekologiczne farby dekoracyjne

- / - Aktualizacja 3

KARTA TECHNICZNA - / -

FUNDGRAP AGGRAPPANTE ECOLOGICO - / -

Właściwości techniczne - / -

FUNDGRAP AGGRAPPANTE ECOLOGICO to specjalna warstwa podkładowa o ograniczonym wpływie na środowisko, idealna do podłoża o małej przyczepności, takich jak blachy ocynkowane, drewno, PCV, laminaty plastikowe i aluminium. Produkt jest zgodny z normą DIN 53 778. Jest prawie bezwonny, niepalny, przyjazny dla człowieka i dla środowiska -/-

Zakres stosowania - / -

Powierzchnie nieporowate o słabej przyczepności, takie jak blachy ocynkowane, drewno, PCV, laminaty plastikowe i aluminium. - / -

Przygotowanie podłoża - / -

Starannie oczyścić powierzchnie do pomalowania, odtłuścić przy pomocy odpowiednich produktów oraz wygładzić drobnopiękistym papierem ściernym. - / -

Sposób nakładania - / -

Nałożyć jedną warstwę FUNDGRAP AGGRAPPANTE ECOLOGICO pędzlem, wałkiem bądź pistoletem natryskowym. Odczekać 6 ÷ 8 godzin przed nałożeniem kolejnych produktów. W zależności od stosowanego narzędzia, rozcieńczyć produkt, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -/-

Warstwy wykończeniowe - / -

Farby i produkty dekoracyjne niezawierające rozpuszczalników. - / -

Dane techniczne: nakładanie - / -

Rozcieńczanie:	10 ÷ 20% czystej wody, w zależności od stosowanego narzędzia
Wydajność:	10 ÷ 12 m ² /l na jedną warstwę, w zależności od podłoża
Narzędzia:	Pędzel, wałek, pistolet natryskowy (z dyszą 1,7 mm)
Temperatura nakładania:	+05°C ÷ +36°C (przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%)
Całkowity czas schnięcia:	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czas nałożenia kolejnej warstwy:	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czyszczenie narzędzi:	Wodą

Dane techniczne: produkt - / -

Skład:	Żywyce akrylowe w dyspersji wodnej, pigmenty organiczne i nieorganiczne, dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.
Ciężar właściwy:	1,38 kg/l +/- 3%
PH:	8,5 ÷ 9
Lepkość:	7.000 ÷ 17.500 CPS Brookfield (RVT 20 obr/min. w temp. 25°C)
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Produkt jest wrażliwy na mróz
Reakcja na ogień:	Nie występuje w przypadku, gdy produkt jest nakładany na podłoża niepalne; wyrób wodny, w stanie suchym grubość warstwy nie przekracza 0,600 mm

OIKOS S.P.A. a socio unico - / -

Dyrekcja i koordynacja OIKOS HOLDING S.P.A. - / -

Siedziba prawna, administracyjna i zakład produkcyjny: - / -

Via Cherubini, 2 – 47043 Gatteo Mare (FC) - / -

KONTAKT WŁOCHY – Tel. +39 0547 681412 – Fax +39 0547 681430 - / -

KONTAKT MIĘDZYNARODOWY Tel. +39 0547 681460 – Fax +39 0547 681470 - / -

CF [Identyfikator podatkowy], P. IVA [NIP] oraz wpis do Rejestru Przedsiębiorstw Izby Handlowej FC nr 01970010409 - / -

info@oikos-group.it – www.oikos-group.it - / -

Karta Techniczna fg/03 - / -

- / - OIKOS

- / - ekologiczne farby dekoracyjne

Odporność na zmywanie:	Zgodnie z normą DIN 53 778, odporność na ponad 1.000 cykli.
Odporność na ścieranie:	Zgodnie z normą DIN 53 778, odporność na ponad 5.000 cykli.
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE:	Kategoria: A/i; VOC: 35 g/l (maksymalnie); Limit Faza II (od 01 stycznia 2010): 140 g/l
Kolory	Biały + kolory z katalogu
Opakowania	1 – 4 litrów

Informacje dotyczące bezpieczeństwa - / -

Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników. Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt stanowi substancję bezpieczną, pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób. Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie przechowywania i transportu nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności; opakowania, pozostałości oraz ewentualne

ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć, takich jak: piasek, ziemia, itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Podsumowanie - / -

Starannie oczyścić powierzchnię, odtłuszczając ją przy pomocy odpowiednich produktów. Wygładzić drobnoporiastym papierem ściernym, aby zapewnić idealne przyleganie wodnego produktu zwiększającego przyczepność typu FUNDGRAP AGGRAPPANTE ECOLOGICO firmy OIKOS, zgodnego z normami DIN 53 778 S-W-M. Nałożyć jedną warstwę produktu FUNDGRAP AGGRAPPANTE ECOLOGICO pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Odczekać 6 ÷ 8 godzin przed nałożeniem kolejnych produktów dekoracyjnych. Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami, koszt ... za m², wliczając cenę materiałów i nakładania, z wyłączeniem kosztu montażu rusztowań. - / -

Uwagi - / -

Spółka Oikos srl gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały przekazane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. - / -

Jednak firma Oikos nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za rezultat uzyskany w wyniku zastosowania jej produktu, gdyż sposób nakładania nie podlega żadnej kontroli i/lub weryfikacji ze strony firmy. Zatem zalecamy każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt ma zastosowanie w konkretnym przypadku. - / -

OIKOS S.P.A. a socio unico - / -

Dyrekcja i koordynacja OIKOS HOLDING S.P.A. - / -

Siedziba prawna, administracyjna i zakład produkcyjny: - / -

Via Cherubini, 2 – 47043 Gatteo Mare (FC) - / -

KONTAKT WŁOCHY – Tel. +39 0547 681412 – Fax +39 0547 681430 - / -

KONTAKT MIĘDZYNARODOWY Tel. +39 0547 681460 – Fax +39 0547 681470 - / -

CF [Identyfikator podatkowy], P. IVA [NIP] oraz wpis do Rejestru Przedsiębiorstw Izby Handlowej FC nr 01970010409 - / -

info@oikos-group.it – www.oikos-group.it - / -

Ja, Jagoda Hojnacka-Kordiak, tłumacz przysięgły języka włoskiego zaświadczam, że treść powyższego tłumaczenia jest zgodna z oryginałem dokumentu sporządzonego w języku włoskim.

Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2021

Numer repertorium: 459/2021

Liczba stron: 5

Pobrano wynagrodzenie: według stawki