

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Karta Techniczna iNT/ip/03 - / -

- / - INTERIOR

KARTA TECHNICZNA - / -

IL PRIMER - / -

Właściwości techniczne - / -

IL PRIMER to specjalny środek gruntujący, zwiększający przyczepność i wypełniający, przeznaczony do tynków rustykalnych, tynków gipsowych i alkalicznych, tynków mało zwartych i osypujących się, do starych powierzchni ściennych oraz ogólnie do podłoża o wysokim stopniu porowatości. Produkt ten posiada zdolność wnikania głęboko w podłoże i wzmacnia je nie blokując oddychania. Nadaje zwartość tynkowi, ułatwiając przyczepność produktów na bazie wapna, stiuków antycznych, gładzi, farb strukturalnych, produktów dających efekt „przecierki” oraz postarzenia z efektem końcowym w postaci lekko chropowatej powierzchni. Jest prawie bezwonny, niepalny, przyjazny dla człowieka i dla środowiska - / -

Zakres stosowania - / -

Ściany wewnętrzne, produkt polecany szczególnie jako środek gruntujący do gładzi, stiuków antycznych, tynków dekoracyjnych. - / -

Przygotowanie podłoża - / -

Oczyszczyć powierzchnie do pomalowania, usunąć ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. W przypadku nowych tynków, podłoże musi być dobrze osuszone i sezonowane. - / -

Sposób nakładania - / -

Rozcieńczyć PRIMER w 50 ÷ 100% czystej wody, w zależności od stanu podłoża i nałożyć jedną warstwę produktu pędzlem, wałkiem albo pistoletem natryskowym (z dyszą 1,7 mm). Odczekać 6 godzin przed nałożeniem produktów wykończeniowych. - / -

Warstwy wykończeniowe i ochronne - / -

KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, MADREPERLATO, COCCIO ANTICO E DESIGN, STUCCO PER RASATURA firmy OIKOS. - / -

Dane techniczne: nakładanie - / -

Rozcieńczanie:

Powierzchnie o małym stopniu chłonności: 50% czystej wody
Powierzchnie o normalnym stopniu chłonności: 75% czystej wody
Powierzchnie o dużym stopniu chłonności: 100% czystej wody

Wydajność:	15 ÷ 20 m ² /l w zależności od stopnia chłonności podłoża.
Narzędzia:	Pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (z dyszą 1,7 mm).
Temperatura nakładania:	+05°C ÷ +36°C (przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%)
Czas schnięcia na dotyk	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Całkowity czas schnięcia:	10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czas nałożenia kolejnej warstwy:	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C przy wilgotności względnej 75%)
Czyszczenie narzędzi:	Wodą

Dane techniczne: produkt - / -

Skład:	Żywice akrylowe w dyspersji wodnej, wypełniacze kryjące na bazie dwutlenku tytanu, dodatki ułatwiające nakładanie i tworzenie powłoki.
Ciężar właściwy:	1,35 kg/l +/- 3%
PH:	8,5 ÷ 9

- / - OIKOS

KARTA TECHNICZNA INT/ip/03 - / -

- / - INTERIOR

Lepkość:	17.000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 obr/min. w temp. 25°C)
Temperatura przechowywania:	+2°C ÷ +36°C. Produkt jest wrażliwy na mróz
Reakcja na ogień:	Nie występuje w przypadku, gdy produkt jest nakładany na podłoża niepalne; wyrób wodny, w stanie suchym grubość warstwy nie przekracza 0,600 mm
Limit emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC), zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE:	Kategoria: A/h; VOC: 8 g/l (maksymalnie); Limit Faza I (od 01 stycznia 2007): 50 g/l, Limit Faza II (od 01 stycznia 2010): 30 g/l
Kolory	Biały
Opakowania	1 – 2,5 – 4 – 10 – 14 litrów

Dane toksykologiczne - / -

Produkt jest wolny od metali ciężkich, takich jak chrom i ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych lub wiążących chlor rozpuszczalników. Nie ma możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt stanowi substancję bezpieczną, pod warunkiem, że jest użytkowany w odpowiedni sposób. Zaleca się przestrzeganie standardowych procedur przewidzianych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie przechowywania i transportu nie przewiduje się specjalnych środków ostrożności; opakowania, pozostałości oraz ewentualne ślady rozlania, zebrane przy użyciu materiałów wchłaniających wilgoć,

takich jak: piasek, ziemia, itd., należy usunąć zgodnie z krajowymi i regionalnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Transport powinien być realizowany zgodnie z umowami międzynarodowymi.

Podsumowanie - / -

Starannie oczyścić powierzchnię, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Nałożyć jedną warstwę produktu podkładowego zwiększającego przyczepność typu IL PRIMER firmy OIKOS, tak, aby uzyskać powierzchnię idealnie zaizolowaną, gotową do nałożenia produktów wykończeniowych. Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami, koszt ... za m², wliczając cenę materiałów i nakładania, z wyłączeniem kosztu montażu rusztowań. - / -

Uwagi - / -

Spółka Oikos srl gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały przekazane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. - / -

Jednak firma Oikos nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za rezultat uzyskany w wyniku zastosowania jej produktu, gdyż sposób nakładania nie podlega żadnej kontroli i/lub weryfikacji ze strony firmy. - / -

Zatem zalecamy każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt ma zastosowanie w konkretnym przypadku. - / -

Ja, Jagoda Hojnacka-Kordiak, tłumacz przysięgły języka włoskiego zaświadczam, że treść powyższego tłumaczenia jest zgodna z oryginałem dokumentu sporządzonego w języku włoskim.

Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2021

Numer repertorium: 460/2021

Liczba stron: 4

Pobrano wynagrodzenie: według stawki